



ES - Vyhlásenie zhody

č. 07/2009

Podpísaný zástupca výrobcu **PORFIX - pórobetón, a.s.**,
4.apríla 384/79, 972 43,
Zemianske Kostofany, Slovenská republika
výrobné v Zemianskych Kostofanoch

týmto vyhlasuje, že výrobok

**Murovacia tvárnica z pórobetónu
(trieda I.)
Obchodný názov: tvárnica PORFIX PLUS
P2 - 420**

Typy:

Murovacia tvárnica hladká – NSM

Murovacia tvárnica s perodrážkou a kapsou – NSMPDK

Murovacia tvárnica s kapsou – NSMK,

dĺžka: 500 mm \pm 2,5 mm, šírka: 375, 300, mm \pm 2,0 mm, výška: 250 mm \pm 2,0 mm

určený na murovanie zvislých konštrukcií – v stenách, stípoch a priečkach

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS,

ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie a na výrobok a na jeho výrobu sa uplatňuje norma:

EN 771 - 4:2004

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 4: Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu


PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostofany,
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R
tel.: + 421 46 5193 330
fax.: + 421 46 5193 510

Notifikovaný certifikačný orgán **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**,
Studená 3, 821 04 Bratislava.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. **1301 – CPD – 0087.**

| | <i>Predpis pre určenie zhody</i> | <i>Deklarovaná hodnota alebo trieda</i> | <i>Zistená hodnota alebo trieda</i> | <i>Číslo protokolu o skúške</i> |
|--|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| Rozmery Dĺžka 500 mm Šírka 300 mm Výška 250 mm | EN 771 - 4 | Na tenkú vrstvu malty TLMA ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm | Na tenkú vrstvu malty TLMA 499,5+501,5 mm 298,5+300,0 mm 248,0+250,5 mm | P20- 09- 0207 |
| Pevnosť v tlaku - stredná hodnota | EN 771 - 4 | min 2,0 N/mm ² | 2,5 N/mm ² | P20- 09- 0207 |
| Súdržnosť spoja – charakt. počiatočná šmyková súdržnosť | EN 771 - 4 | 0,25 N/mm ² | 0,32 N/mm ² | P20 – 04 – 0457/2 |
| Rozmerová stálosť – zmena vlhkosti | EN 771 - 4 | 0,30 mm/m | 0,09 mm/m | P20-09-0220 |
| Hrubá objemová hmotnosť | EN 771 - 4 | 420 kg/m ³ | 430 kg/m ³ | P20- 09- 0207 |
| Tepelnotechnické vlastnosti | EN 771 - 4 | 0,089 W/ m* K | 0,089 W/ m* K | P40-09-0067 |
| Reakcia na oheň | EN 771 - 4 | Eurotrieda A1 | Eurotrieda A1 | Bez skúšania |
| Priepustnosť vodných pár - faktor difúzneho odporu μ | EN 771 - 4 | 5/10 | Priemer 2,76 | P20-09-0220 |
| Nasiakavosť: - po 10 minútach - po 30 minútach - po 90 minútach | EN 771 - 4 | Nenechať exponované | 69 g/dm ² 91 g/dm ² 123 g/dm ² | P20- 09- 0207 |
| Mrazuvzdornosť | EN 771 - 4 | Nenechať exponované | Nenechať exponované | - |
| Index hmotnostnej aktivity | Vyhl. MZ SR č. 528/2007 | I < 0,5 | I = 0,47±0,02 < 1 | P 11981/2008 |
| <p>Skúšky vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava akreditované SNAS na skúšanie, Reg. No. 004/S-125. Index – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica</p> | | | | |

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany


.....
Ing. Peter Hennel
generálny riaditeľ

V Zemianskych Kostolanoch dňa 2.3.2009
PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostolany,
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R
tel.: + 421 46 5193 330
fax.: + 421 46 5193 510