

SAKRET murovacía malta HM

SAKRET murovacía malta HM skupiny mált II a podľa DIN 1053 k výrobe muriva z normálnych a povolených tehliel.

Technické údaje:

SAKRET murovacía malta - skupina mált II podľa DIN 1053	
	HM II a
Doba spracovania	cca 120 minút
Hodnota pH	11,0 - 13,5
Teplota spracovania	+5 °C až +30 °C
Pevnosť v tlaku	= 5,0 N/mm ²
Prilnavosť a pevnosť v šmyku	= 0,2 N/mm ²
Trieda stavebného materiálu	A1 nehorľavá

Vlastnosti:

- ľahko spracovateľná
- dobrá prilnavosť i na bokoch
- odolná voči vode
- odolná voči poveternostným podmienkam
- odolná voči mrazu
- aktívne dýcha, schopnosť prepúšťať vodnú paru von
- pevnosti sú odsúhlasené na kamenné materiály
- nehorľavá

Spotreba:

Z jednej tony suchej malty vznikne podľa skupiny mált cca 550 až 650 l maltovej zmesi.

Hrúbka steny cm	Formát tehly cm			Potreba malty cca	
	dĺžka	šírka	výška	l/m ²	l/m ³
24	49,0	24,0	23,8	25	105
	36,5	24,0	23,8	25	110
30	24,0	30,0	23,8	40	130
	36,5	30,0	23,8	35	115
36,5	24,0	36,5	23,8	45	120
49	24,0	49,0	23,8	60	120

Spracovanie:

- tovar vo vreciach
Obsah vreca sa nasype do uvedeného množstva vody a mieša sa manuálne alebo strojovo cca 4 až 5 minút.
- tovar z silách
Množstvo vody na miešacom čerpadle sa nastaví na potrebnú konzistenciu. Malta by sa mala spracovávať 1 hodinu (20 °C, 50 % relatívna vlhkosť vzduchu).
K malte sa na stavenisku nesmú pridávať žiadne prímеси a prísady.

Konečná úprava:

Spracovanú maltu je nutné chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím a poveternostnými vplyvmi ako je slnko, vietor, prietrz mračen a mráz (napr. fóliami a jutovými vreciami).

Základ materiálu:

Suchá malta podľa požiadaviek DIN 1053 a DIN 18550, normalizované pojivo, normalizované prísady a prímеси, zlepšujúce vlastnosti.

Dodávka:

- 40 kg viacvrstvové vreca s fóliovanou vložkou
- 30 vriec/europaleta
- voľne ložené v silách

Skladovanie:

- chrániť pred poveternostnými vplyvmi

TECHNICKÉ LISTY

SAKRET SLOVAKIA k. s., Pri Kalvárii č. 16, 917 02 Trnava, tel: 033/5354470, fax: 033/5354471, www.sakret.sk

- na drevených roštoch v chlade a suchu
- trvanlivosť cca 6 mesiacov
- načaté balenie ihneď uzavrieť

Upozornenie:

- technické údaje sa vzťahujú na + 20 °C a 50 % relatívnu vlhkosť vzduchu, nižšie teploty predlžujú a vyššie skracujú uvedené hodnoty
- tuhúcu SAKRET murovaciu maltu chrániť pred slnečným žiarením, prievanom, mrazom, prietrzou mračen a príliš vysokými teplotami okolia (> 30 °C)
- už tuhúci materiál sa nesmie dodatočne riediť vodou
- pláta požiadavky DIN 1053
- nádoby, náradie atď. Ihneď očistiť vodou, pri stvrdnutom stave je možné už len mechanické očistenie
- obsahuje cement
- s vlhkosťou reaguje alkalicky
- chrániť pokožku a oči
- pri kontakte vypláchnuť dôkladne vodou, prípadne vyhľadať lekára

Pri vykonávaných prácach dbať na príslušné doporučená a smernice, normy STN, platné technické listy ako i uznávané architektonické a technické pravidlá. Preberáme záruku za kvalitu našich výrobkov. Naše doporučená sa zakladajú na pokusoch a praktických skúsenostiach. Na rozdielne podmienky stavieb však nemáme vplyv. Technické poradenstvo poskytujeme len ako vedľajší záväzok z predbežných/kúpnych zmlúv. Z poradenstva nemožno voči nám odvodit žiadne požiadavky.