

SAKRET Omietková a murovacía malta PM 04

SAKRET PM04 slúži ako omietková malta k výrobe jadrovej omietky, tiež ako murovacía malta. Zodpovedá požiadavkám DIN 1053.

Oblasti použitia:

Vonkajšia i vnútorná jadrová omietka a murovacía malta, ručne spracovateľná.

Príprava podkladu:

Podklad omietky vopred ošetriť so SAKRET MZP04 - cementovým prednástrekom, alebo dostatočne navlhčiť.

Spotreba:

Jedno vreco (40kg) PM04 = cca. 24L čerstvej malty

Pri 15 mm hrúbke postačuje na omietnutie cca. 1,6m² plochy.

Spracovanie:

Obsah vreca sa zmieša s vodou 3 - 5 min. v spádovej miešačke.

Je možné spracovať aj omietacími strojmi. Zmiešanú zmes je potrebné spracovať do 1 hod. .

Minimálne odporúčané hrúbky sú na stenách - vo vnútri 10mm, vonku 15mm, na stropoch 8mm .

Konečná úprava:

Spracovanú maltu je nutné chrániť pred príliš rýchlym vysušením a poveternostnými vplyvmi ako slnko, vietor, prietž mračen, mráz.

Pri ďalšom nanášaní vrstiev je doba schnutia omietky 1cm = 7dní

Skladovanie:

Chrániť pred poveternostnými vplyvmi, na drevených roštoch, v chlade a suchu.

Trvanlivosť cca. 6 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby uvedený na obale.

Upozornenie:

Spracovanie prevádzkať pri teplote 5 - 250 C, rozumejúc teplotu ovzdušia a podkladu.

Chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v technickom liste SAKRET

Pri vykonávaných prácach dbať na príslušné doporučená a smernice, normy STN, platné technické listy ako i uznávané architektonické a technické pravidlá. Preberáme záruku za kvalitu našich výrobkov. Naše doporučená sa zakladajú na pokusoch a praktických skúsenostiach. Na rozdielne podmienky stavieb však nemáme vplyv. Technické poradenstvo poskytujeme len ako vedľajší záväzok z predbežných/kúpnych zmlúv. Z poradenstva nemožno voči nám odvodiť žiadne požiadavky.