

SAKRET vápenný štuk FS

Jemná vápenná omietka štuková, miešaná vo výrobe, skupiny mált I a podľa DIN 18550. Pretrvávajúca vysoká kvalita je zaručená trvalým dozorovaním akosti výrobku.

Zloženie:

Normované spojivá a ohňom vysušené plnivá 0-0,5 mm, skúšané prímеси.

Použitie:

Ako vrchná omietka podľa DIN 18550 na všetky jadrové omietky skupiny mált I - IV vo vnútri.

Technické údaje:

	Suchá zmes podľa DIN 18550
Zrnitosť	0 - 0,5 mm
Doba zrenia	cca 3 min.
Dobrá spracovateľnosť	cca 1 hod.
Teplota spracovania	+5 °C až 30 °C teplota vzduchu, objektu a materiálu
Teplotná odolnosť	cca - 20 °C až + 80 °C

Vlastnosti:

Prídaním suchej zmesi do zámesovej vody pripravíme dobre spracovateľnú zmes, ktorá je zvlášť vhodná pre vnútorné steny a stropy ako jemná omietka. SAKRET FS aktívne dýcha, reguluje vlhkosť, zlepšuje obytnú klímu a tuhne bez vzniku trhlin. Je dobrým podkladom pre ľahké tapety a nátery.

Spracovanie:

Prach, hrubé nerovnosti, voľné častice a ďalšie deliace častice je nutné z podkladu odstrániť. Obsah jedného alebo viacerých vriec zmiešať s množstvom vody, ktoré je uvedené na obale, pokiaľ nepripravíme dobre spracovateľnú zmes. Omietka sa nanáša naťahovacou doskou. Hrúbka omietky sa riadi podľa jadrovej omietky, nemala by však prekročiť 2 mm. Zvyšok malty možno zaliať vodou a potom vydrží celé dni.

Konečná úprava:

Omietnuté plochy je nutné v prvých dňoch chrániť pred mrazom. Po nanosení omietky je potrebné vetrať uzavreté priestory až do vyschnutia omietky. Nanášanie náterov a tapetovanie možno vykonávať len po úplnom stvrdnutí omietky (najmenej 28 dní).

Spotreba:

Z 1 vreca 30 kg vznikne 27 l čerstvej zmesi.
Toto množstvo postačuje pri hrúbke nanášania 2 mm pre 13 m².

Dodávka:

- 30 kg viacvrstvové papierové vrece, s fóliovou vložkou
- 35 vriec/europaleta

Upozornenie:

Pre namáhané vnútorné plochy stien alebo hrubšiu omietku doporučujeme náš výrobok SAKRELIT HDM. Pre vonkajšie prípadne pivničné priestory doporučujeme SAKRET ZS alebo SAKRELIT HFM.

Skladovanie:

- chrániť pred poveternostnými vplyvmi
- na drevených roštach v chlade a suchu
- trvanlivosť cca 6 mesiacov
- načaté balenie ihneď uzavrieť

Pri vykonávaných prácach dbať na príslušné doporučená a smernice, normy STN, platné technické listy ako i uznávané architektonické a technické pravidlá. Preberáme záruku za kvalitu našich výrobkov. Naše doporučená sa zakladajú na pokusoch a praktických skúsenostiach. Na rozdielne podmienky stavieb však nemáme vplyv. Technické poradenstvo poskytujeme len ako vedľajší záväzok z predbežných/kúpnych zmlúv. Z poradenstva nemožno voči nám odvodiť žiadne požiadavky.